

INFORMATION GLASURLEIM KUR 5

KUR 5 dient als nichtschäumendes Bindemittel für Glasuren. Durch KUR 5 erhöht sich die Haftung zwischen Glasur und Scherben und wirkt so dem Abrollen und Kantenbruch entgegen. KUR 5 erleichtert Ihre Arbeit durch eine bessere Abrieb- und Griffestigkeit. Dies wirkt sich besonders vorteilhaft beim Auftragen, Dekorieren, Transportieren und Ofensetzen aus. Es erhöht die Nasszeit der damit eingestellten Glasuren, das heißt, der Glasurschlicker wird nicht so schnell durch den Scherben angesaugt. Hierdurch wird ein gleichmäßiger Pinselauftrag ermöglicht. Durch seine flüssige Form löst es sich leicht auf und kann auch nachträglich dem Schlicker zugegeben werden. KUR 5 ist geruchsneutral.

Die Zugabemenge beträgt je nach Applikationsart auf die Glasurmenge bezogen:

Pinselauftrag:	50 – 80 %
Tauchen, Schütten	20 – 30 %

Anmachwassergehalte:	Pinselauftrag	55 – 65 %
	Tauchen, Schütten	70 – 85 %

Die Anhaltswerte variieren nach Glasur, Saugkraft des Scherbens, gewünschter Auftragsstärke sowie individueller Auftragstechnik.