

# SCHALE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



17



13



14



15



16

- 1 CREATON Massen gut durchkneten, mit dem Nudelholz zu 7 - 10 mm dicken Platten ausrollen:  
CREATON 354 rot, etwa in der Größe der Schale  
CREATON 359 lachs, etwa in 1/3 bis 1/2 der Schalengröße  
CREATON 254 weiß, einen Streifen von ca. 4 x 50 cm
- 2 Von Rot und Lachs zusätzlich Streifen von ca. 4 x 50 cm schneiden. Nr. 359 mit Wasser zu einem Schlicker (Brei) in einem Becher aufrühren. Mit einer Gabel den lachsfarbenen Streifen aufrauen und den Schlicker aufstreichen.
- 3 Den weißen Streifen auf den lachsfarbenen Streifen legen und andrücken.
- 4 Das Ganze wenden, so dass der lachsfarbene Streifen oben liegt, aufrauen und Schlicker aufbringen. Den roten Streifen auf den lachsfarbenen Streifen legen und andrücken.
- 5 Die Enden gerade abschneiden, die Lagen vorsichtig in Wellen legen.
- 6 Die Wellen zusammendrücken.
- 7 Mit einem Draht 2 Stück ca. 5 mm dünne Scheiben abschneiden.
- 8 Die rote und die lachsfarbene Platte an der Garnierstelle aufrauen und Schlicker auftragen.
- 9 Die beiden Dekorscheiben hinten aufrauen, auf die Grundplatte auflegen und mit der flachen Hand andrücken.
- 10 Mit dem Nudelholz die Dekorscheiben in die Grundplatte rollen. Mehrmals die Platte wenden, beide Seiten rollen, bis eine gleichmäßig dicke Platte entstanden ist.
- 11 Die Platte in die Gipsform einlegen, mit der flachen Hand in die Form drücken. Überschüssiges Material am Schalenrand abschneiden (wie Bild 15).
- 12 Einen Teil der Platte abschneiden und entfernen.
- 13 Die Platte leicht anheben, die Schnittkante aufrauen und Schlicker auftragen.
- 14 Die lachsfarbene Platte in passender Größe zuschneiden.  
Die Schnittkante aufrauen, ebenfalls mit Schlicker bestreichen, in die Gipsform einlegen und die Kanten fest aneinander pressen.
- 15 Den Rand der Schale mit einem Messer sauber abschneiden. Die Schale in der Form trocknen lassen.
- 16 Im trockenen Zustand die Oberfläche innen und außen vorsichtig mit Schmirgelpapier bzw. Schmirgelschwamm unter einem Staubabzug glätten, bis die Oberfläche glatt und das Dekor deutlich sichtbar ist.

- 17 Brand bei Temperaturen zwischen 1050 und 1150 °C, in diesem Bereich werden die natürlichen Tonfarben kräftig und ausdrucksstark.  
Zur Veredelung gibt es zwei Möglichkeiten: Die Schale ganz oder teilweise transparent glasieren oder mit Schleifpapier glätten und mit Wachs (z.B.: Büffel Glanz) polieren (Bild). Beides führt zu einer stärkeren Leuchtkraft.

Informationen zu CREATON  
finden Sie unter:  
[www.goerg-schneider.de](http://www.goerg-schneider.de)