

MÁZRAGASZTÓ KUR 5 TÁJÉKOZTATÓJA

A KUR 5 nem habzó kötőanyag mázakhoz. A KUR 5 által nő a máz tapadása az agyagedényre, így hatásos fellazulás és éltörés ellen. A KUR 5 megkönnyíti a munkát, mert kopásálló és csúszásgátló. Ez nagyon előnyösen kihat a felkenésre, a dekorálásra, szállításra és kemencébe helyezésre. Növeli az ezzel kevert mázak nedvességi időtartamát, ami annyit jelent, hogy az agyagkrémet nem szívják be olyan gyorsan a nyers agyagedények. Ezáltal egy egyenletes felvitel ecsettel lehetséges. A folyékony állaga által könnyen oldódó és utólagosan is hozzáadható az agyagkrémhez.

A KUR 5 szagtalan.

Az alkalmazás típusának függvényében a hozzáadott mennyiség a mázmennyiséghez viszonyítva:

Felvitel ecsettel: 50 - 80 %

Merítés, öntés: 20 - 30 %

Keverővíz tartalom:	felvitel ecsettel	55 - 65 %
	merítés, öntés:	70 - 85 %

A referencia értékek váltakoznak a máz, az agyagcserép felszívóképessége, a kívánt mázvastagság valamint az egyedi felviteli technika függvényében.